

خرسانة جاهزة للترميم  
عالية السيولة

البيانات الفنية	
اللون	رمادي
الكثافة ( ٢٠°م )	٢٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> تقريباً
التعبئة	شكائر عبوة ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

### وصف المادة

سيكاريت® - ١١٤ خرسانة عالية التشغيلية تحتوى على أحجام صغيرة من الركام . عالية الإجهاد مناسبة للأجواء الحارة .

### الإستعمالات

تستخدم سيكاريت® - ١١٤ فى أعمال إصلاحات الخرسانة للأحجام الكبيرة والأماكن التى يصعب الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية .

### المميزات

- سيكاريت® - ١١٤ منتج له مميزات عديدة :
- مركب واحد ولا يحتاج إلا إضافة الماء فقط .
- إقتصادي وسهل فى التطبيق .
- قوة التصاق عالية دون إنكماش .
- الحصول على إجهادات عالية مبكرة .
- مقاومة عالية لدرجات الحرارة المنخفضة .

### تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياجات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

### التطبيق والإستخدام

#### الخلط :

- من ٢ : ٢,١ لتر ماء / شيكارة ٢٠ كجم أو ١٠ : ١٠,٥ % من وزن الشيكارة
- يتم تقليب الشيكارة على الناشف لمدة ٣ دقائق قبل إضافة الماء .
- يتم الخلط بالماء مع التقليب للحصول على القوام المتجانس .
- ينصح بإضافة من ١,٥ : ١,٦ لتر ماء فى البداية ثم يتم التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الماء المتبقى مع إعادة التقليب .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

المنتجات