

البيانات الفنية	
الأساس	مستحلب بولي أوليفينات
اللون	مائل للأبيض
الكثافة الظاهرية الجافة	0.98 ± 0.02 كجم / لتر
العبوات	جراكن 20, 5 كجم براميل 200 كجم
الصلاحية	12 شهر في العبوات الأصلية حسب أصول التخزين
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة

وصف المادة

مادة معالجة للأسطح الخرسانية جاهزة للاستعمال وسهلة الاستخدام لمنع فقدان المياه من الخرسانة .

الإستعمالات

يستعمل أنتيسول® - إي بالرش على الأسطح الخرسانية حديثة الصب وتكون طبقة رقيقة حاجزة لأي فقدان سريع للماء ودون تأثير لعملية التصدق والشك الطبيعية .

ويعد مركب أنتيسول® - إي مفيد جداً خاصة في المساحات الكبيرة المفتوحة مثل :

- الطرق السريعة وممرات ومسارات الطائرات .
- مساحات الإنتظار بالمطارات الكبيرة والمسارات الجانبية .
- بلاطات الأسقف والحوائط الحاجزة والساندة .
- الكمرات سابقة الإجهاد ودعامات الكباري وقنوات السرى والمجارى المائية .

المميزات

- تقليل حدوث شروخ الإنكماش اللدنة .
- تأكيد تحقيق القوة المطلوبة .
- تقليل حدوث الإنكماش .
- زيادة مقاومة ظاهرة الصقيع .
- طريقة اقتصادية للمعالجة بدلاً من استخدام الأقمشة المبيلة .

تعليمات الأمان

- بقايا الأنتيسول® - إي لا بد وأن تزال قبل وضع أي طبقة طلاء أو مونه ويجب حماية المساحة المعالجة بمادة الأنتيسول® - إي من المطر لمدة بين 2 - 3 ساعات .

البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فسي نقله .

احتياطات

الأمسن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

التطبيق والإستخدام

- يعتمد معدل التغطية على عدة عوامل مثل : الرياح ، الرطوبة ، درجة الحرارة وكفاءة عملة يكون معدل التغطية 0.15 - 0.20 كجم / م² تقريباً .

طريقة الإستخدام :

- يجب تليب أنتيسول® - إي جيداً قبل الإستخدام
- صممت سلسلة أنتيسول® للمعالجة لترش على الخرسانة الطازجة والمصبوبة حديثاً .
- وتستخدم طبقة رقيقة من أنتيسول® - إي على السطح كله بإستعمال رشاش يدوى أو كهربائى وبالنسبة للمساحات الشاسعة والمسارات الخرسانية فيمكن إستعمال الأجهزة الأتوماتيكية .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني