

البيانات الفنية	
اللون	سائل بني غامق يصير لونه أسود عند الجفاف
الكثافة (م ^{٢٠})	± ٠,٠٥ كجم / لتر
محتوى المادة الصلبة	٦٠ % من الوزن
التعبئة	جرن عبوة ٢٠ كجم براميل عبوة ١٨٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس والصقيع

إعتبارات هامة :

■ لا تستعمل المركب فى حالة الصقيع ولكن إستعمل إيجول إليه . هذا المركب غير مقاوم للزيوت أو الوقود المناسب . أيضاً لا تخلطه مع الأسمت والأفضل الإستخدام فى الظل .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياجات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

دهان جاهز للإستعمال من مركب واحد ، عبارة عن مستحلب بيتومينى مطاطي . يستعمل لحماية الخرسانة المعرضة لأحمض التربة الضعيفة والماء المحتوى على أملاح .

الإستعمالات

يستعمل إيجازول - ليكويذ® لحماية الأسطح الخرسانة المعرضة للتربة والردم مثل :
■ الحوائط الساندة و البـدرومات .
■ الأعمدة والأساسات .
■ كطبقة فاصلة للأعمال الخرسانية (كاسر للربط) .

المميزات

إيجازول - ليكويذ® هو مادة إقتصادية وبسيطة . من فوائدها الأخرى :
■ خالى من المذيبات وعديم الرائحة .
■ مناسب للأسطح الرطبة .
■ مقاوم لأحمض التربة والماء المحتوى على الفلويات والكبريتات .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

■ ٠,٢ : ٠,٣ كجم / م^٢ للوجهين .

تحضير السطح :

■ يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الدهون والشحوم ، الخرسانة الجافة .
■ يجب أن تكون رطبة الى حد ما (حالة S.S.D)
درجة حرارة الإستخدام :
■ ٠٨+ م الى ٣٥+ م

التطبيق :

■ قلب إيجازول ليكويذ جيداً قبل الإستعمال ويتم دهان وجهين باستعمال الفرشاة أو الرولة أو الرش .
■ زمن الجفاف (م^{٢٠}) :
■ يجف سطحياً بعد ساعتين تقريباً، ويمكن الطلاء فوقه بعد ٨ ساعات . أما التصلد الكامل فيعد ٣ أيام .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني