

إضافة للمونة والخرسانة
عازلة للماء

البيانات الفنية	
اللون	سائل أصفر
الكثافة (٢٠°م)	١,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٢٠,٥ كجم براميسل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

سيكا® - ١ هو مركب عازل للماء يعمل على إغلاق المسارات الشعرية والمسام فى الخرسانة والمونة وفى حين أنه يعمل على غلق مسارات المياه فإنه يسمح بعملية خروج بخار الماء من المونة وهو مركب خالى من الكلوريدات .

الإستعمالات

■ يعتبر مركب سيكا® - ١ هو أساس النظام العالمى المعروف بنظام سيكا لعزل المنشآت ضد الماء . المناسب تماماً لمعظم أنواع المنشآت الطوب والخرسانة المعرضة لضغط الماء والرطوبة داخلياً وخارجياً .
■ وتوضع طبقات سيكا® - ١ فى طبقتان أو ثلاث أو أربع طبقات اعتماداً على ضغط الماء ونوع المنشأ المتعامل معه .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
النقل : لا خطورة فى نقله .
إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .
السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :
■ لبياض الحوائط والأرضيات المعرضة لضغط مائى :
- تغطية الحوائط سمك ٢٥ مم ، ١ لتر لكل ١,٣ - ١,٥ م^٢ .
- بياض الارضيات سمك ٣٨ مم ، ١ لتر لكل ١,١ - ١,٤ م^٢ .
■ كعازل للمياه معدل الاستهلاك عامة ٢,٢٥ لتر لكل شيكارة اسمنت ٥٠ كجم .
الإستخدام :
■ يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون خشن ١٠٠% إما بالزنبرة (التخشين) أو بإستعمال دهان الفورم للمعالجة بمادة سيكا® ريجازول ثم الفرشاة السلك ثم الغسيل جيداً وقبل الإستعمال يجب غمر السطح بالماء النظيف .
■ أضف كل جزء من سيكا® - ١ لعشرة أجزاء من الماء النظيف مع التقليب المستمر ويجب إستعمال الخليط فى خلال ١٢ ساعة .

النشرة

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنى