

مركب فائق في سرعة الشك
ومنع النفاذية

البيانات الفنية

اللـسـون	أحـمـر
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٢٧ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٢٠,٥ كجم براميسل ٢٠٠ كجم
الصلاحيـة	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئية :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

سائل مانع للنفاذية جاهز للإستعمال ، عند خلطه بالأسمنت يشك بسرعة فى خلال ١٥ : ٢٠ ثانية ليوقف رشح الماء الشديد .

الإستعمالات

يستخدم سيكا® - ٢ لوقف رشح الماء الشديد فى الخرسانة والصخور والمباني ثم توضع طبقة من مونة بياض سيكا® - ١ .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ جزء من سيكا® - ٢ يخلط مع جزءان بالحجم من أسمنت بورتلاندى (تقريباً ٤٠ % بالوزن) ، ولا ينصح بالتخفيف .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزئيات المفككة ثم إستعمل سيكا® - ٢ لإيقاف وتقليل الرشح بالمساحات الكبيرة التى مازالت تسمح برشح الماء .
- يتم الخلط والتطبيق مباشرة ، ضع سيكا® - ٢ فى دورق مطاى ثم أضف الأسمنت الطازج وقلب لمدة ثوان ، شكلها باليد حتى يتكون كتلة مسلوية الشكل ثم ضعها مباشرة فى الفتحة وأضغط عليها بشدة لمدة ١٥ ثانية حتى تتصلد .

النشرة
لغات

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني