

مركب سريع الشك
مانع للنفاذية

البيانات الفنية

اللبون	سائل شفاف
الكثافة (٢٠°م)	١,٢٥ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٢٠,٥ كجم براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحيه	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

سائل مانع للنفاذية جاهز للاستعمال ، عند خلطه بالأسمنت ينتج مونة سريعة الشك لوقف رشح المياه الشديد .

الإستعمالات

يستعمل سيكا® - ٤ أيه كمانع للنفاذية عند العمل مع الأسطح الرطبة وقبل وضع مونة بياض سيكا® - ١ او سيكاليت ، يمكن إستعماله أيضاً لتثبيت المسامير والجوايط فى الصخور والخرسانة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- خفف بنسبة ١ : ٢ الى ١ : ٤ مع مياة نظيفة
- نسبة اضافة المحلول المخفف الى الأسمنت ١ : ٣
- يتم الشك خلال ٣ دقائق

الإستخدام :

- قم بتنظيف وتخشين سطح الخرسانة وقم بإزالة كل الأجزاء السائبة العالقة بالصخور وباستعمال معدل التخفيف ١ : ٢ مع التركيز على الأماكن الرئيسية التى تسبب معظم الرشح ، ولكن فى نفس الوقت يسمح للماء بالخروج من خلال الأنابيب البلاستيكية وذلك لتخفيف ضغط الماء .
- ضع الطبقة الأولى من مونة سيكا® - ١ على مساحة الحائط بما فيها المساحة حول الأنوية الموضوعة .
- أسمح لمونة البياض بأن تشك . أنزرع الأنوية وأوقف رشح الفتحة بكتلة من سيكا® - ٤ أيه المخلوطة بالأسمنت ثم ضع طبقة أخيرة من مونة بياض سيكا® - ١ .
- عند خلط سيكا® - ٤ أيه مع الأسمنت أخلط الكمية التى سيتم إستعمالها فوراً فقط .

ملاحظات هامة

- لايد من التأكد من أن الأسمنت المزمع إستعماله للخلط مع سيكا® - ٤ أيه مخزن فى درجة حرارة أعلى من صفر درجة مئوية .
- يجب أن يكون الماء المستعمل نظيفاً وخال من أى ملوثات للأسمنت ودرجة حرارته أعلى من ٥°م .
- الأسطح يجب أن تكون نظيفة ومتماسكة صلبة .

تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

الموقع الإلكتروني : www.Sika.com.eg

القاهرة : ت : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤ فاكس : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

Sika®