

البيانات الفنية	
أسود	اللون
٠,٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (٢٠ م°)
جرن عبوة ١٤ كجم براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحيه
يخزن فى مكان جاف فى درجة حرارة لا تزيد عن ٥٤م°	التخزين

**التطبيق :**

- بالفرشاة ، الرولة أو سدس الدهان .
- زمن الإنتظار بين كل وجه لا تقل عن ساعتين .
- ينصح دانماً بدهان وجهين متعامدين من المادة للوصول لأفضل نتيجة .
- اعتبارات هامة :
- لا يستخدم ملاصقا لمياة الشرب .

**تعليمات الأمان**

- البيئـة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة فى نقله .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

**وصف المادة**

سيكا بيتومين® - دبليو دهان بيتوميني أساسه مائي للحماية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة لأنواع التربة الضارة .

**الإستعمالات**

يستعمل سيكا بيتومين® - دبليو لعزل وحماية الأساسات والبدرومات والخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح وكدهان واقى ضد الرطوبة والرشح .

**المميزات**

كدهان :

- سهل التطبيق ( الفرشاة والرولة والرش اللاهوائى ) .
- لا يحتاج الى تسخين ويطبق على البارد .
- يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة .
- معدل تغطية عالية للكليوجرام .
- مناسب للعزل فى الأماكن المغلقة ( لايتوى على مذيب ) .
- يعتبر بعد تصلده مقاوم جيد للعوامل الجوية والكيمويات والأحماض .

**التطبيق والإستخدام**

معدل الإستخدم :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / م<sup>٢</sup> للوجه الأول
  - ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / م<sup>٢</sup> للوجه الثانى
- ويعتمد ذلك على مسامية السطح

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ، خالى من المياة الراكدة وأى جزيئات حرة ملتصقة .

التخفيف :

- يضاف من ١٠ - ٢٠ % من المياة الى سيكا بيتومين® - دبليو للوجه الأول مع التقليب المستمر للوصول الى القوام المتجانس للمادة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني