

البيانات الفنية

| | |
|---|-----------------------------|
| أبيض | اللون |
| ١,٠ ± ٠,٠١ كجم / لتر | الكثافة (م ^{٢٠}) |
| جران ٢٠,٥,٤,١ كجم براميسل ٢٠٠ كجم | التعبئة |
| ١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية | الصلاحيّة |
| فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس | التخزين |

وصف المادة

مستحلب مطاطى راتجى يضاف لخلطات المونة
الخرسانية ذو قوة التصاق جيدة وعازلة للماء .

الإستعمالات

- ذو كفاءة عالية لمونة الترميم ذات الطبقات الرقيقة .
- أعمال اللياسة للأرضيات وأعمال الطرطشة والبياض .
- لإصلاح وترميم الخرسانة والتبطين كمقاومة التآكل والبري .
- لأعمال لصق البلاط والسيراميك .
- أعمال الربط بين الخرسانة الجديدة والقديمة (فواصل الصب) .

المميزات

- يتميز سيكا بوند® - دي في بالخواص التالية :
- قوة التصاق عالية ومرونة أعلى للمونة .
- تقليل الإنكماش ومقاومة عالية للتآكل والبري .
- مقاومة للكيمويات وعازلة للماء .

التطبيق والإستخدام
الجرعة :

- عامة نسبة التخفيف بالماء من ١ : ١ الى ١ : ٢ وفى حالة أعمال الطرطشة وأعمال الربط تكون النسبة ١ : ١ . وتخلط بالأسمنت الطازج ثم تدهن بالفرشاة على السطح .
- يراعى تطبيق المونة على السطح الذى لم يجف (طرى فى طرى) .
- يراعى عدم إستخدام سيكا بوند® - دي فى (كطبقة ربط) بالخلط بالماء فقط دون إضافة الأسمنت .

تعليمات الأمان

- البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني