

البيانات الفنية	
اللون	أصفر شفاف
الكثافة (م ^{٢٠})	٠,٠٢٤±٠,٠٠٣ كجم / لتر
التعبئة	خرطيش عبوة ٢٥٠ مل (١٢ خرطوشة بالكرتونية)
الصلاحية	٩ شهور من تاريخ الانتاج فسي العبوات الأصلية
التخزين	يخزن في جو جاف أقل من ٢٥+ م ^{٢٥}

وصف المادة

سيكا بووم مركب أحادي يتصلد ويجف بتأثير الرطوبة ، أساس تركيبه بولي يوريثان .

الإستعمالات

يتمدد سيكا بووم ما يقرب من ثلاثة اضعاف الحجم و يجمع بين المرونة والمطولية مع الإنتصاق الممتاز بمختلف الأسطح غير المسامية لذلك فهو يصلح لأعمال وتطبيقات الزجاج والعزل ضد الظروف الجوية مثل :

- الفواصل الانشائية .
- حول النوافذ والابواب لمنع الصوت والرطوبة.
- مداخل ومخارج الانابيب والتكيفيات.
- حول مواسير الصرف والبالوعات

المميزات

- مرونة ومطولية ممتازة .
- له مقاومة عالية لاختلاف الحرارة والعوامل الجوية وله عمر طويل وتحمل مع الزمن .
- خالي من المذيبات .
- له قوة إلتصاق ممتازة لمختلف الأسطح غير المسامية .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات العالقة .

درجة حرارة التطبيق :

- بين ٥+ م^٥ الى ٢٥+ م^{٢٥}

إسلوب التطبيق :

- بعد التحضير المناسب للفاصل يتم رج العبوة جيدا ما يقرب من عشرين مرة ثم يتم رش المادة مباشرة داخل الفاصل او الفراغ المراد ملئه وتترك المادة حتى يتم التمدد ثم تزال الاجزاء الزائدة بالقطع باستخدام سكين مناسبة .

زمن التشغيل :

- عند ٢٣+ م^{٢٣} و ٥٠ ٪ رطوبة نسبية ١٠+٢ دقيقة

معدل الإستخدام:

- ١ خرطوشة لكل ١,٥ - ٢,٠ لتر فراغ

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فسي نقله .

احتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني