Sika Firerate®

سيكا فير ريت®

مادة ملىء فواصل
مقاومة للحريق

إنشاءات

وصف المادة
مادة ملىء للفواصل ، ذات أساس أكريليك لمقاومة الإشتعال والحريق لأكثر من ٤ ساعات .

الإستعمالات
- مناسبة لفواصل الخرسانة والمبانى المعرضة للنيران حيث أنها مقاومة للحرارة .
- مناسبة للفواصل المعرضة للمياة حيث أنها عازلة للمياة وكذلك الأتربة .

المميزات
- مرونة عالية وقوة إلتصاق بالخرسانة والمبانى .
- توفر الأمان ويمكن الدهان عليها .
- سهولة التطبيق وإقتصادية الإستعمال .

التطبيق والإستخدام
الجرعة :
- أقل عمق للفاصل ١٠ مم
- أكبر عرض للفاصل ٥٠ مم
- نسبة عمق الى عرض الفاصل = ١ : ٢
- معدل الإستهلاك لفاصل ١٠×١٠ مم بطول ١٠ متر طولى هو ٣ خرطوشة عبوة ٣٠٠ ملى لتر

الإستخدام :
- يتم ضبط الفاصل حسب نسبة العرض الى العمق وفى حالة زيادة العمق عن المطلوب يتم وضع مادة حشو فواصل (سيكا باكر روود) .
- يتم ملىء الفاصل بمادة سيكا فير ريت وتسوية الفاصل .
- زمن التشغيل للعبوة ١٥ دقيقة وزمن الجفاف ٢ ساعة ويمكن الدهان فوقها بعد ٨ ساعات .

البيانات الفنية	
اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	١,٥ كجم / لتر
التعبئة	خرطوشة ٣٠٠ ملى لتر خرطوشة ٦٠٠ ملى لتر عبوة ١٠ لتر
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان
البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤ فاكس : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكترونى : www.Sika.com.eg