

دهان لأسطح الشدات  
والفرم الخرسانية

البيانات الفنية	
التركيب	سائل
اللون	أبيض
الكثافة الظاهرية الجافة	٠,٩٨ كجم / لتر
العبوات	جراكن ٥، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

### وصف المادة

خليط من الزيوت المعدنية والمستحلبات تكون طبقة رقيقة عند دهانها على أسطح الشدات والفرم مما يساعد على سهولة الفك بعد صب الخرسانة .

### الإستعمالات

دهان للشدات والفرم الخرسانية بجميع أنواعها ( معدنية ، خشبية ، بلاستيكية ) .

### المميزات

- تتميز سيكا فورم® - أويل بالخواص التالية :
- التصاق جيد على الشدات .
- غير قابل للأشعثعال .
- سهولة تنظيف المعدات بالماء العادى .

### التطبيق والإستخدام

#### معدلات التغطية :

- الخشب : ٢٥ م<sup>٢</sup> / كجم .
- الصلب أو البلاستيك : ٥٠ م<sup>٢</sup> / كجم .

#### التطبيق :

- طلاء وجه واحد بالفرشاة العادية أو الرولة أو الرش حيث أن مادة فورم-أويل® جاهزة للإستعمال ولا تحتاج الى خلط وإنما تحتاج للتقليب الجيد فقط .
- يجب حمايته من المطر .
- لا بد من السماح للمادة بالجفاف قبل صب الخرسانة ولا تستعمل المياه على الشدات المطلوبة حتى لو كانت جافة ، ويجب صب الخرسانة بعد تمام جفاف الفورم .

### تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

الموقع الإلكتروني : [www.Sika.com.eg](http://www.Sika.com.eg)

القاهرة : ت : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤ فاكس : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩  
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤