

دهان على المقاومة
للحماية من التآكل والعوامل الجوية

البيانات الفنية	
اللسون	رمادى ، احمر قاتى
الكثافة (٢٠ م)	١,٤ كجم / لتر
التعبئة	عبوة ١٥ ، ٢٥ كجم
الصلاحيات	٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

وصف المادة

مركب على الصلابة يحتوى على مذيب منخفض ذو أساس أكريليك للحماية من التآكل والصدأ .

الاستعمالات

- كدهان حماية لأسطح الحديد والمجلفن للأماكن الصناعية والبحرية مقاوم للعوامل الجوية .
- يستعمل فى خطوط الأنابيب والكمبارى وكذلك الواجهات والأسطح والصوامع الخارجية .
- يستعمل للأسطح النحاسية والألومنيوم والخشب .

المميزات

- يتميز سىكا إيكوسيت® - ٦٦٣٠ بالخواص التالية :
- محتوى مذيب منخفض وسهولة فى الاستخدام وغير ضار بالبيئة .
- قوة تماسك عالية مع الحديد والمعادن كالححاس والألومنيوم والخشب والبلاستيك المقوى .
- حماية عالية من التآكل والعوامل الجوية .

تعليمات الأمان

- البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة فى نقله .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يستم دهان المعادن من ٢ : ٣ أوجه .
- البلاستيك والخشب وجهين فقط .
- معدل الإستهلاك حوالى ٠,٣ كجم / م^٢ لسمك جاف ١٠٠ ميكرون .

الإستخدام :

- يتم الدهان على السطح الجاف التنظيف ويمكن إضافة مادة التنثر لسهولة التطبيق وتقليل السمك حسب المطلب .
- يتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش .
- فترة الإنتظار بين الأوجه لا تقل عن يوم .

النشرة

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

