سيكا ريب® Sika Rep®

مونة ترميم جاهزة
متعددة الأغراض

إنشـــــاءات

وصف المادة
مونة ترميم وإصلاح للخرسانة متعددة الأغراض وجاهزة للإستخدام .

الإستعمالات
- أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الأفقية والرأسية) .
- ترميم عيوب الأسطح والأجزاء التالفة .
- أعمال حماية وعزل الخرسانة ضد المياة .

المميزات
يتميز سيكاريب® بالخواص التالية :
- سهولة الخلط والاستخدام بإضافة الماء فقط .
- ذو إلتصاق جيد بالأسطح ويمكن الحصول على إلتصاق بكفاءة عالية بإستعماله مع سيكا لاتكس .
- قليل الإنكماش ويسمح بنفاذية بخار الماء .
- غير سريع الشك ويمكن أستخدامه فى درجات الحرارة العالية .

التطبيق والإستخدام
الجرعة :
- يضاف من ٤,٢٥ : ٤,٥ لتر مياة لكل شيكارة ٢٥ كجم ويمكن الخلط اليدوى ويفضل الخلط الميكانيكى للكميات الكبيرة .

الإستخدام :
- يتم تجهيز السطح ورشه بالماء لدرجة التشبع ثم تركه ليجف .
- يتم عمل طبقة ربط بسيكا ريب® بإستعمال فرشاة خشنة على شكل روبة كقوام المستحلب وذلك بزيادة نسبة المياة من ٥ : ٥,٥ لتر / شيكارة .
- يتم تطبيق طبقة المونة من سيكا ريب® فوق طبقة البطانة وهى ما زالت رطبة للحصول على أفضل ترابط بسمك أقصاه ٣٠مم .
- يمكن إستخدام سيكا لاتكس® فى طبقة البطانة للحصول على ترابط قوى ، كما يمكن استخدام سيكا أروماتيك® - ١١٠ أيبوسيم .

البيانات الفنية	
اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	٢ الى ٢,١ كجم / لتر
التعبئة	شكائر ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان
البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤ فاكس : ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكترونى : www.Sika.com.eg