

إضافة لتأخير  
زمن شك الخرسانة

البيانات الفنية	
الأساس	فوسفات - معدن
اللون	سائل يميل الى الأصفرار
الكثافة ( م <sup>٢٠</sup> )	١,١٠ ± ٠,٠٠٥ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٥ ، ٢٠ كجم براميسل ٢٢٠ كجم تتكات حسب الطلب
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

### وصف المادة

تعتبر سيكا ريتاردول® - ٢٥ إضافة لتأخير زمن شك الخرسانة طبقاً لـ

SIA Standard 162(1989) and  
guideline A(1982) FSHBZ  
ASTMC 494 type B  
B.S. 5057 Part 10

### الإستعمالات

تستعمل سيكا ريتاردول® - ٢٥ فى المجالات الآتية :  
■ عند الاحتياج الى التحكم فى زمن شك الخرسانة .  
■ لتلافى تكون فواصل صلب .  
■ صب خرسانة ذات قطاعات كبيرة .

### المميزات

تتميز سيكا ريتاردول® - ٢٥ بالخواص التالية :  
■ التحكم فى زمن شك الخرسانة .  
■ تقليل الإنكماش والزحف .  
■ خالية من الكلوريدات .

### تعليمات الأمان

**البيئـة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .  
**النقل :** لا خطورة فى نقله .  
**إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .  
**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

### التطبيق والإستخدام

**الجرعة :**  
■ ٠,٣ - ٣% من وزن الأسمنت  
■ وينصح بعمل تجارب للخلط لتحديد الجرعة المطلوبة .  
**الإستخدام :**  
■ تضاف مباشرة الى الخلطة الخرسانية عند إضافة ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة .

النشرة  
إجراءات

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني