

مسحوق ناعم
لحقن فواصل السيراميك

البيانات الفنية

اللون	الألون القياسية : أبيض، أسود رمادى ، اصفر ، احمر ، بنى
الكثافة (م ^{٢٠} م)	٢ كجم / لتر
التعبئة	٤ ، ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

- يتم إزالة مادة الحقن الزائدة من على سطح البلاطات باستخدام قماش جاف .
- عند إكمال عملية الحقن أصقل البلاطات بقطعة قماش جافة .
- زمن التشغيل :
- حوالى ١٠٠ دقيقة عند + ٢٠م
- و ٤٥ دقيقة عند + ٣٥م

تعليمات الأمان

- **البيئسة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

سيكا تايل جراوت® عبارة عن مسحوق ناعم ، والذي يتطلب فقط إضافة ماء للحصول على معجون ناعم مناسب لحقن (ملء) فواصل السيراميك والأعمال المشابهة . متوفر فى صورة مسحوق له ٦ ألوان قياسية .

الاستعمالات

سيكا تايل جراوت® مسحوق غير منفذ للماء مناسب لملء عراميس البلاطات فى :

- المطابخ و الحمامات .
- حمامات السباحة .

المميزات

- سهل التطبيق وذاتى المعالجة .
- غير منفذ للماء .
- مناسب لكل من التطبيق الداخلى والخارجى .
- غير سام ولا يحتوى على أى مواد ضارة .
- خالى من الكلوريدات .
- تم التصنيع ليتوافق مع ظروف التطبيق فى الشرق الأوسط .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- معدل الاستهلاك الفعلى حسب الشكل والحجم والمسافة بين بلاطات السيراميك – المعدل التقريبى حوالى ٠,٢٥ كجم / م^٢ .

الخلط :

- سيكا تايل جراوت® يتم توريده فى صورة مسحوق والذي يتطلبه فقط إضافة ماء .
- أضف ٤ كجم من سيكا تايل جراوت® الى ١,٢ لتر ماء نظيف وأخلط حتى تحصل على قوام متجانس ، ناعم ، سهل فى التطبيق وخالى من الكتل العجينية . فى حالة ٢٥ كجم أضف ٦,٥ – ٧,٥ لتر ماء نظيف ودعه ٥ دقائق ليتماسك .

التطبيق :

- طبق فى الأماكن بين بلاطات السيراميك بإستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مرنة ، طبق المعجون فى الفواصل وحول الحواف .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنى