

البيانات الفنية

اللبنون	أبيض
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠٣ ± ٠,٠١ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٢٠,٥ كجم براميسل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

البيئية: لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل: لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

وصف المادة

سيكا توب® - ٧٧ عبارة عن مستحلب مقاوم للماء والزيوت ويضاف للمونة الأسمنتية ومونة لياسة الأرضيات وفى الأماكن المطلوب بها قوى ربط فائقة .

الإستعمالات

- الجراوت (المونة ذات السيولة العالية) .
- الطرطشة ومونة البياض وأعمال التيطين .
- مونة لياسة الأرضيات .
- ترميم وإصلاح الخرسانة .
- لصق وتثبيت السيراميك والبلاط .

المميزات

- تتميز سيكا توب® - ٧٧ بالخصائص التالية :
- قوة التصاق ممتازة جداً .
 - مقاومة عالية وعازل للماء والزيوت .
 - زيادة مقاومة التآكل والبرى .
 - زيادة المرونة .
 - جاهزة للإستعمال .
 - خالى من الكلوريدات .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يضاف الى ماء الخلط بنسبة من ١ : ١ الى ٤ : ١ اعتماداً على التطبيق .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ولبنان الأسمنت وأى أجزاء مفككة .
- يضاف الى ماء الخلط قبل إضافته للركام الجاف المخلوط .
- إخلط لمدة ٩٠ ثانية قبل إضافته للركام الجاف المخلوط حتى يتم الحصول على القوام المطلوب .
- لا يتم تطبيقه فى درجة حرارة أقل من + ٥° م .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني