

البيانات الفنية	
مكسبون (أ) أبيض مكسبون (ب) أسود	اللون
١,٧ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (م٢٠)
٤٥ نيوتن / مم ^٢	إجهاد الشد (١٧، ١٠١، ٢٣ م)
١٠، ٥، ١ كجم	مجموععة (أ + ب) التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج ففى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى جو جاف ففى (٥ - ٢٥ م)	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئية:** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل:** لا خطورة فى نقله .
- احتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية:** غير سام طبقاً بقواعد الأمان والساندة محلياً .

وصف المادة

سيكا ديور® - بي أف هو معجون إيبوكسي ذو كفاءة لاصق عالية لملء المسامات ، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية .

الإستعمالات

يمكن إستخدام سيكا ديور® - بي أف فى المجالات الآتية :

- معجون لاصق وتسوية أسطح الخرسانة ، الحجر ، أعمال البياض ، الحديد ، الألومنيوم .
- الترميمات العادية للخرسانة .
- لاصق لقطع الخرسانة سابقة السب .
- ملء الشروخ وتجهيز أسطح الخرسانة .
- لاصق البلاط ومالء للعراميس .

المميزات

يتميز سيكا ديور® - بي أف بالخواص التالية :

- سهولة التنفيذ .
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة .
- مناسب للأسطح الأفقية والرأسية .
- ذو خواص ميكانيكية جيدة .
- مقاوم للأحتكاك والصدمات .
- خالى من المذيبات .

التطبيق والإستخدام

نسبة الخلط :

- مكون (أ) : مكون (ب) = ٢ : ١
- معدل الإستهلاك = ١,٧ كجم للمتر المربع سمك ١ مم

تجهيز السطح :

- يجب أن يكون عمر الخرسانة بين ٣ - ٦ أسابيع .
- يتم إزالة المواد العالقة والضعيفة يدوياً أو ميكانيكياً .

الخلط :

- يخلط المركبين أ ، ب لمدة دقيقتين بإستخدام خلاط كهربائى بطيء حتى الحصول على اللون والقوام المتجانس .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني