

دهان بادىء  
تحضيرى

البيانات الفنية	
اللون	مركب ( أ ) : سائل أبيض مركب ( ب ) : سائل داكن اللون
الكثافة (م <sup>٢٠</sup> )	مركب ( أ + ب ) ١,٠ كجم / لتر
التعبئة	مجموعة ( أ+ب ) ٤ ، ٤٠ كجم
المصاحبة	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس بين +٥م و +٣٠م

## وصف المادة

مادة خالية من المذيبات ، من مركبين ، ذات أساس إيبوكسي راتنجى مائى .

## الإستعمالات

- كدهان بادىء لمادة سيكافلور® - ٨٣/٨٢/٨١ إيبوسيم .
- كرابط لمادة سيكافلور® - ٨٢/٨١ ، سيكاجارد® - ٧٢٠ إيبوسيم ، سيكاديور® - ٤٥ إيبوسيم ، سيكاتوب® أرماتيك - ١١٠ إيبوسيم .

## المميزات

- دهان رابط جيد لمادة سيكافلور® - ٨٣/٨٢/٨١ إيبوسيم على الأسطح المعدنية .
- وحدات سابقة المعاييرة .

## التطبيق والإستخدام

## نسبة الخلط :

- مركب أ : ب = ١,١٤ : ٢,٦٨ بالوزن و الحجم

## الإستهلاك :

- حوالى ٠,٢ - ٠,٣ كجم / م<sup>٢</sup> معتمداً على حالة السطح ، الأسطح شديدة الإمتصاص والمسامية تتطلب وجهين من الدهان البادىء ويكون أقل زمن إنتظار بين الوجهين حوالى ١٢ ساعة وأعلى زمن إنتظار ٣٦ ساعة .

## تحضير السطح :

- الأسطح يجب أن تكون مصمته ذات صلابه عالية وخالية من أى شوائب أو مواد عالقة ، زيوت أو شحوم . يمكن تطبيق المادة على الأسطح الخضراء ( لم تتصلد بعد ) والرطبة .

## الخلط :

- يتم قلب المركب ( أ ) لفترة وجيزة ثم صبه فى محتوى المركب ( ب ) . وتقليب الخليط ( أ + ب ) بقوة لمدة ٣ دقائق ميكانيكياً .

## التطبيق :

- يتم التطبيق للمادة بانتظام بإستخدام الفرشاة أو الرولة خلال زمن التشغيل للمادة وهو ٤٥ دقيقة .

## تعليمات الأمان

**البيئية :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

**النقل :** لا خطورة فى نقله .

## إحتياطات

**الأمن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

**السمية :** مركب ( أ ) : تصنيف ٤ طبقاً لقوانين الصحة والأمان السائدة .  
مركب ( ب ) : غير سام

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني