

البيانات الفنية	
اللون	متوفر في سلسلة كبيرة من الألوان
الكثافة (٢٠°م)	١,٣٩ كجم / لتر
التعبئة	عبوة ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

دهان واقى للحماية من مركب واحد اكليريك مرن لادن أساسه عبارة عن مشتت بوليميرى متحد مع إيثيلين .

الاستعمالات

يستعمل كدهان لحماية وزخرفة المنشآت الخرسانية وخاصة المعرضة للتشققات والشروخ مثل :
■ عناصر واجهات المباني والمعرضة للأشعة فوق البنفسجية .
■ الحوائط الحاجزة والسياندة .
■ تستعمل كطبقة دهان لتجسير الشروخ على سيكا توب و سيكا مونوتوب ومنتجات إيبوسيم .

المميزات

■ يعمل على تجسير الشروخ حتى عند درجات الحرارة المنخفضة .
■ حماية ووقاية مثلى للخرسانة ضد الماء .
■ حاجزة لثنائى أكسيد الكربون ومانع للكربنة .
■ مقاومة ممتازة للظروف الجوية ولها خواص معمرة وتحمل مع الزمن .

التطبيق والإستخدام

حالة السطح :

■ يجب أن تكون الأسطح جافة ونظيفة وخالية من أى أجزاء سائبة وعالقة .

التطبيق :

■ يتم التطبيق باستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش الهوائى ويجب عمل طبقة دهان تحضيرية من مادة سيكا جارد ٥٥٢ دبليو-اكوابرايمر بمعدل ٠,١ - ٠,١٥ كجم / م^٢ .

■ يتم تطبيق طبقتين من مادة سيكا جارد ٥٥٠ دبليو إيلاستيك بمعدل ٠,٢٥ - ٠,٣٥ كجم / م^٢ ويراعى زمن الانتظار بين الطبقتين لا يقل عن ١٢ ساعة .

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

