

البيانات الفنية	
الأسبوع ، الأخضر ، الرمادي الألوان الخاصة حسب الطلب	اللون
١,٣ كجم / لتر	الكثافة ( ٢٠ م )
بستلة عبوة ١٣ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحيّة
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

**وصف المادة**

سيكا جارد®- ٦٧٠ دبليو دهان من مركب واحد اساسه اكليريك للحماية مخفف بالماء للأسطح الخرسانية ، ذو صلابة عالية .

**الإستعمالات**

يستعمل سيكا جارد®- ٦٧٠ دبليو للأسطح الخرسانية وخاصة الواجهات والأسطح الخرسانية الناعمة دون التأثير على خواص السطح .

**المميزات**

- لا يؤثر فى نفاذية التبخر .
- مقاومة عالية للكوريدات وتأثير الكربون .
- مقاومة عالية العوامل الجوية وتأثير كربونات الكالسيوم .
- تقليل تغلغل المياه فى الأسطح مع قوة التصاق عالية .
- سهل الإستخدام ويخفف بالماء .

**تعليمات الأمان**

**البيئّة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

**النقل :** لا خطورة فى نقله .

**إحتياطات**

**الأمن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .

**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

**التطبيق والإستخدام****الجرعة :**

- ينصح بدهان من ٢ : ٣ أوجه
- معدل الإستخدام ٠,١٥ كجم / م<sup>٢</sup> للوجه الواحد

**الإستخدام :**

- يتم تجهيز السطح بحيث يكون خالياً من الزيوت والشحوم والأتربة .
- يتم التقليب الجيد قبل الإستخدام ويفضل ميكانيكياً .
- يخفف الوجه الأول بنسبة ٥ : ١٠ % بالماء ويتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة .
- يؤخذ فى الإعتبار زمن الإنتظار بين الأوجه حيث لا يقل عن ٥ ساعات ولا يزيد عن أسبوع .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني