

مادة متشربة تحتوي على الكيل ألكوكسى سيلوكسان مذاب في الماء

البيانات الفنية	
أبيض لؤلؤى RAL 1013	اللسون
النوعية : تقريباً ١,٣٨ جم / مل الصلب : ١,٨٠ جم / مل	الكثافة ( ٢٠ م )
عبوات ١٧,٥ لتر	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

### وصف المادة

سيكاجارد® - ٦٧٦ دبليو مادة ملونة مكونة من مركب واحد عبارة عن راتنج مخلق ومذاب وله خواص مقاومة الفطريات .

### الإستعمالات

يستعمل سيكاجارد® - ٦٧٦ دبليو للحوائط الخرسانية والبيضاى وخاصة للغرف المعرضة للعفن مثل أماكن الأشغال المحتوية على الماء مثل مصانع المشروبات والبدرومات وفى مصانع النسيج .

### المميزات

- يتميز بخواص مقاومة الفطريات .
- قوة إلتصاق جيدة فى الأوساط الرطبة .
- مقاوم لتكتف الماء .

### فترات الإنتظار بين الطبقات

٣٠ +	٢٠ +	١٠ +
ساعة ١	ساعات ٥	ساعات ٨

### تعليمات الأمان

- البيئية :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطر فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

### التطبيق والإستخدام

#### ■ الإداء العادى :

٢ × سيكاجارد® - ٦٧٦ دبليو أول طبقة ( طبقة البرايمر ) ويتم تخفيفها بالماء ، حسب حالة السطح فهى تكون بين ٥ : ١٠ % بمعدل ٠,١٢ - ٠,٢٠ لتر / م<sup>٢</sup> .

#### ■ الإداء الشاق ( التعرض للكيمياويات والماء ) :

٣ × سيكاجارد® - ٦٧٦ دبليو معدل الاستهلاك للوجه الواحد من ٠,٢٠ - ٠,٢٥ لتر/م<sup>٢</sup> .

■ تزيد كمية الإستهلاك بدرجة ملحوظة فى حالات مونة البيضاى الخشنة أو الخرسانة ولا يستعمل داخل تنكات الماء .

#### ■ حالة السطح :

- يجب أن يكون نظيف وخالى من الأتربة وذا قوة شد كافية ويجب إزالة بقايا البويات والدهانات .
- الخرسانة ومونة البيضاى الأسمنتية يجب أن تكون جافة وتصلدت قبل وضع مادة سيكاجارد® - ٦٧٦ دبليو (عامة بعد ٤ أسابيع) .
- المادة يتم توريدها جاهزة للإستعمال ، يجب تقليب المادة جيداً قبل الإستعمال .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني