

مونة غارقة للمساح
(معجون)

وصف المادة

مونة ومعجون غالق للمساح من أساس أسمنتى - إيبوكسى (أيوسيم) معدل مكون من ثلاثة مركبات لها زمن شك عدى .

الإستعمالات

- يستعمل كمونة معجون (٠,٥ - ٣,٠ مم) على الأسطح الخرسانية ، المونسة أو الحاجر .
- لإصلاح الواجهات الخرسانية الملساء فى الظروف الكيميائية الشديدة التأثير .
- كمعجون غالق للمساح على الأسطح الأفقية والراسية .

المميزات

- وقاية ممتازة ضد نفاذية الأوساط الشديدة التأثير .
- سهل وأمن الإستخدام وسريع الجفاف .
- مقاومة كيميائية جيدة ولا يحتوى على مذيبات .
- عازل للماء ويسمح بنفاذية بخار الماء .
- تماسك والتصاق ممتاز على أسطح الخرسانة الرطبة ويستعمل خارجيا وداخليا .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

مركب (أ : ب : ج) =

١ : ٢,٥ : ١٤ - ١٥ جزء بالوزن

■ معدل الإستهلاك ٢ كجم / ٢م لسمك ١ مم

تحضير السطح :

- يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزئيات الحرة والرملية ، يجب إزالة أى طبقات أو لبانى الأسمنت .

الخط :

- أضف مركب (أ) الى مركب (ب) مع التقليب ميكانيكيا لمدة ٣٠ ثانية ثم أضف مركب (ج) واخط بسرعة بطيئة لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس .
- يمكن إستعمال المالح (البروة) أو سكين المعجون فى إستخدام المادة للأسطح المرطبة وعندما يكون ضرورياً يمكن وضع طبقة بإستعمال الإسفنج من نوع نيوبرين أو الفرشاة .

البيانات الفنية

اللبنات	رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
الكثافة (٢٠°م)	٢,٠٠ كجم/لتر
التعبئة	مركب (أ+ب+ج): عبوة ٢١ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

- لابد من وقاية سيكاجارد® - ٧٢٠ أيوسيم حديث التطبيق من المطر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل.

زمن صلاحية التشغيل (٢٣°م) :
■ ~ ٤٠ دقيقة

تعليمات الأمان

- **البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** مركب (أ) : تصنيف ٤ طبقاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة .
مركب (ب) : غير سام
مركب (ج) : غير سام

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني