

سيكاجارد وول كوت® - إي جي Sikagard Wall Coat® - EG

دهان حماية ايبوكسى مائى ملون
للحوائط بأساس مائى

البيانات الفنية	
اللون الأساسى الأبيض Ral 9010 ويوجد الألوان الأخرى عند الطلب	اللون
١,٢ كجم / لتر	الكثافة (٢٠م)
٢٠ مجموعة (أ+ب) ٦ ، ١٨ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

التطبيق :

- يتم تطبيق سيكاجارد وول كوت®- إي جي بالرولة أو مسدس الدهان ، مع مراعاة عملية التهوية الجيدة والجفاف للمكان أثناء التطبيق لتجنب عدم الأداء الجيد لعملية الجفاف .
- لا يقل زمن الانتظار لعمل الطبقة الثانية عن ١٨ ساعة ولايزيد عن يومان.

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

وصف المادة

سيكاجارد وول كوت®- إي جي عبارة عن ايبوكسى مائى عالى الجودة ، ملون ، مكون من مركبين .

الاستعمالات

يستخدم سيكاجارد وول كوت®- إي جي كدهان ملون للحوائط كما يعتبر مناسباً للأسطح التى تحتاج الى مقاومة عالية للكيمويات ، وكذلك فى تطين الحجرات المعقمة ، وفى حجرات صناعة الألكترونيات ومعامل الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية .

المميزات

- سهل التطبيق
- مقاومة عالية للكيمويات والبسرى .
- غير قابل لإتصاق الأتربة .
- سريع الجفاف
- غير ملوث للبيئة
- أثناء التطبيق يمكن ملاحظة نهاية زمن صلاحية تشغيل الدهان .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

- ٣ - ٣,٥ م / لتر

تحضير السطح :

- يتم إزالة الطبقات الضعيفة ميكانيكياً بإستخدام التليخ أو الرماله ، يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من الزيوت والشحوم .
- درجة حرارة الجو والسطح : أقل درجة حرارة ١٠م ولكن على الأقل اعلى +٣م فوق نقطة الندى أقصى درجة حرارة ٣٠م لا تزيد الرطوبة النسبية عن ٧٥ % ويجب عمل تهوية جيدة

الخلط :

- يتم خلط كل مركب على حده وبعدها يتم خلط المركبين مركب (أ) + مركب (ب) بإستخدام محرك خلط كهربى (شنبور) بسرعة (٤٠٠-٣٠٠) دورة فى الدقيقة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع الى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنى

الموقع الإلكتروني : www.Sika.com.eg

القاهرة: ت: ٠٢ / ٤٦١٠٠٧١٤ فاكس: ٠٢ / ٤٦١٠٠٧٥٩
الإسكندرية: ت: ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس: ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤



النشرة
لحوائط