

البيانات الفنية	
اللون	اللون الأساسي الرمادي الألوان الأخرى حسب الطلب
الكثافة (م <sup>٢٠</sup> )	١,٣٥ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	مركب (أ + ب) عبوة ١٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

## تعليمات الأمان

**البيئة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه  
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً  
للقوانين المحلية .

**النقل :** لا خطورة فى نقله .

## إحتياطات

**الأمسن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل  
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس  
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب  
الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب  
دون تأخير .

**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان  
السائدة .

## وصف المادة

سيكاجارد®-٦٢ دهان إيبوكسي مكون من مركبين  
خالى من المذيبات .

## الإستعمالات

يستعمل سيكاجارد®-٦٢ كدهان حماية على المقاومة  
للكيماويات يستعمل فى الأغراض الآتية :

- الأسطح الخرسانية والمبساتى والمحارة  
التي لا تحتوى على مواد بوليمرية  
والمونة الإيبوكسية الأسمنتية .
- الأسطح الحديدية بعد التجهيز للسطح بالرمال .
- الصوامع والخزانات الحديدية للحماية من الصدأ .
- مصانع الاغذية وأعمال الصرف الصحى .

## المميزات

- لا يحتوى على مـذيبات .
- عالية المقاومة للكيماويات ذات التركيز العالى .
- يتحمل الضغوط الميكانيكية .
- لا يحدث للدهان إنكماش بعد الجفاف .
- غير ضار ويصلح للتلامس مع المواد الغذائية .
- سهولة الخلط والتطبيق .

## التطبيق والإستخدام

## الجرعة :

■ معدل الإستهلاك من ٠,٣ : ١,٠ كجم / م<sup>٢</sup>  
حسب حالة السطح والسّمك المطلوب  
ولغرض الحماية من الصدأ لا يقل السمك الجاف  
عن ٠,٦ مم

## الإستخدام :

- يتم تغليب كل مركب على حده لمدة ٣ دقائق  
ثم يتم الخلط والتغليب ميكانيكياً لمدة ٣ دقائق .
- يتم الدهان على السطح الجاف بحيث محتوى  
الرطوبة يكون أقل من ٤ % .
- يجب أن لا تقل درجة حرارة الأسطح ٥°م .
- مراعاة زمن الإنتظار بين الطبقات  
لا يزيد عن ٤٨ ساعة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني